

EcoDesign for Cards*

Zellstoffkarton einseitig gestrichen weiss / beidseitig gestrichen weiss / beidseitig ungestrichen weiss



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
Vorderseite gestrichen – weiss		
395	355	1,11
Vorder- und Rückseite gestrichen – weiss		
845	750	1,13
Vorder- und Rückseite gestrichen – hellweiss		
805	720	1,12
845	760	1,11
Vorder- und Rückseite ungestrichen – hochweiss		
805	715	1,13

*Auf Anfrage ist auch eine feuchtigkeitsresistente Version erhältlich.



ANWENDUNGEN

Geschenk-, Bonus- und Mitgliedskarten • Zugangskarten

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck • Digitaldruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke • Film- und Folienbeschichtung • Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer • Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung • Magnetstreifen, Smart Chips, Barcodes und Rubbellflächen • stanzen, falzen, rillen, perforieren

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Weissgrad (ISO 2470)
 CIE Weissgrad (ISO 11475)
 Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

CIE Weissgrad – Karton gestrichen weiss 85 %
 CIE Weissgrad – Karton gestrichen hellweiss 127 %
 CIE Weissgrad – Karton ungestrichen hellweiss 161 %
 Rauigkeit (PPS) Karton gestrichen weiss 1,7 µm
 Rauigkeit (PPS) Karton gestrichen hellweiss 1,6 µm



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
 FSC® C058892