

Algro Duo

Carton pure cellulose, recto et verso blancs couchés



| GRAMMAGE | EPAISSEUR | MAIN | RIGIDITE | |
|------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 5° / 50 mm | |
| g/m ² | µm | cm ³ /g | Sens machine mNm | Sens travers mNm |
| 450 | 500 | 1,11 | 59 | 36 |
| 490 | 560 | 1,14 | 87 | 47 |
| 550 | 640 | 1,16 | 131 | 75 |
| 610 | 720 | 1,18 | 176 | 81 |
| 710 | 860* | 1,21 | 249 | 122 |
| 870 | 1000* | 1,15 | | |
| 1080 | 1250* | 1,16 | | |
| 1280 | 1500* | 1,17 | | |
| 1440 | 1750* | 1,22 | | |
| 1660 | 2000* | 1,20 | | |



*destiné à la sérigraphie

APPLICATIONS

Emballages élégants pour les biens de luxe • produits graphiques de haute qualité • présentoirs PLV • cartes clients, cadeaux et fidélité

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels • pelliculage • marquage à chaud et à froid • gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • découpe, pliage, rainage, perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

| | |
|--------------------------------|---------|
| Grammage (DIN ISO 536) | ± 5 % |
| Epaisseur (DIN EN 20534) | ± 5 % |
| Main | ± 5 % |
| Rigidité (DIN 53121) | ± 15 % |
| Blancheur (ISO 2470) | ± 1,5 % |
| Opacité (ISO 2471) | ± 2 % |
| Rugosité (ISO 8791/4) | ± 0,6 |

Propriétés de surface d'impression

| | |
|----------------------|---------|
| ISO Blancheur | 101,5 % |
| Rugosité (PPS) | 1,5 µm |
| Opacité | 99,0 % |

La sécurité des jouets

La directive sur les jouets EN 71/3



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892