


# EcoBoard Noir

Carton gris, recto avec papier noir foncé, verso gris



GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
500	700	1,40
600	810	1,35
700	940	1,34
800	1150	1,44
900	1300	1,44
1000	1350	1,35
1100	1500	1,36
1200	1700	1,42
1300	1750	1,35
1400	1890	1,35
1500	2030	1,35
1600	2160	1,35
1700	2300	1,35
1800	2440	1,36
1900	2580	1,36
2000	2720	1,36



## Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536) .....± 5 %  
Epaisseur (DIN EN 20534) .....± 5 %  
Main .....± 5 %  
Rigidité (DIN 53121) .....  
Blancheur (ISO 2470) .....  
Opacité (ISO 2471) .....  
Rugosité (ISO 8791/4) .....

## Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur .....  
Rugosité (PPS).....  
Opacité .....

## APPLICATIONS

Produits graphiques • présentoirs PLV • boîtes pliantes • dossiers de présentation • décoration

## IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

## TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels • pelliculage • marquage à chaud et à froid • gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • découpe, pliage, rainage, perforation, flocage

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)



La marque de la gestion  
forestière responsable  
FSC® C058892

GKOS.EBB1

Septembre 2014 (remplaçant la version datée de janvier 2014)