

EcoBoard Blanc

Carton gris, recto papier blanc offset, verso gris



GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
500	750	1,50
600	800	1,33
700	1000	1,43
800	1100	1,38
900	1350	1,50
1000	1400	1,40
1100	1550	1,41
1200	1700	1,42
1300	1800	1,38
1400	1900	1,36
1500	2100	1,40
1600	2200	1,38
1700	2300	1,35
1800	2450	1,36
1900	2600	1,37
2000	2750	1,38



APPLICATIONS

Produits graphiques • présentoirs PLV •
boîtes pliantes

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels •
pelliculage • marquage à chaud et à froid •
gaufnage positif, négatif et en relief, micro-
gaufnage • découpe, pliage, rainage,
perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

• www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536) ± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534) ± 5 %
Main ± 5 %
Rigidité (DIN 53121)
Blancheur (ISO 2470) ± 2 Elrepho (recto)
Opacité (ISO 2471)
Rugosité (ISO 8791/4)

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur (recto) 103 %
Rugosité (PPS)
Opacité



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892